

739 95 Bystřice 1260
Česká republika

tel.: +420 558 340 011, 558 340 034

fax.: +420 558 340 100

e-mail: info@jap.cz

www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



FeSi brikety

Použití:

V hutnictví pro legování oceli, litin aj. Brikety se používají nejlépe jako přísada do ocelářských pánví během odpichu po naplnění cca 1/4 pánve.

Výhodou je následující zpracování na pánvové peci popř. argonováním.

Brikety lze využít i v konvertorech pro zvýšení teploty oceli.

Ve slévárenství se brikety obvykle používají jako přísada do vsázky v kuplovných popř. i v indukčních pecích.

Chemické složení:

FeSi 60			FeSi 70		
Si	min.	60 %	Si	min.	68%
Al	max.	2 %	Al	max.	2 %
P	max.	0,04 %	P	max.	0,04 %
S	max.	0,02 %	S	max.	0,02 %
C	max.	1 %	C	max.	1 %

Rozměr briket:

- 55 x 50 x 40 mm
- 75 x 60 x 40 mm

Pevnost v tlaku:

8 - 15 MPa

Balení:

- Big-bag.
- Volně loženo.

Poznámka: Chemické složení briket může být modifikováno dle požadavků zákazníka.