

739 95 Bystřice 1260
Česká republika

tel.: +420 558 340 011, 558 340 034

fax.: +420 558 340 100

[e-mail: info@jap.cz](mailto:info@jap.cz)

www.jap.cz

IČO: 48398233 DIČ: CZ48398233



FeSiMn brikety

Použití:

V hutnictví pro legování oceli, litin aj.

Chemické složení:

Mn	min.	60 %
Si		15 – 19 %
P	max.	0,30 %
S	max.	0,03 %
C	max.	2,5 %

Rozměr briket:

- 55 x 50 x 40 mm
- 75 x 60 x 40 mm

Pevnost v tlaku:

8 - 15 MPa

Balení:

- Big-bag.
- Volně loženo.

Poznámka: Chemické složení briket může být modifikováno dle požadavků zákazníka.